

siegling proposition timing belts



名称	
涂层类型描述(旧)	U2O/LG; PU foil LG
涂层类型描述(新)	PU 85/LG
设计	
涂层材料	聚氨酯\(热塑性塑料\)
颜色	透明
表面花纹	纵向沟槽花纹
技术参数	
硬度邵氏A]	85
密度kg/m³]	
涂层厚度最小	2.0
涂层厚度最大	4.0
d系数	30
可能的最小鼓車(素约約)]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用溫度	-20
最高使用溫度	80
静摩擦系数	
与PE金属薄片	1.15
与木	0.89
与平板玻璃	1.31
与纸板	0.80
与铝	1.28
与钢板	1.30



siegling proposition timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的
耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
后加工	
砂光	否
研磨	否
打孔	是
应用	
玻璃输送,普通输送,磨料物品输送	
总论	

通常具有优秀的耐化学性和耐磨性。