

siegling proposition

timing belts



名称

涂层类型描述 (旧)	U20/LG; PU foil LG
涂层类型描述 (新)	PU 85/LG

设计

涂层材料	聚氨酯\ (热塑性塑料)
颜色	透明
表面花纹	纵向沟槽花纹

技术参数

硬度邵氏A]	85
密度kg/m ³]	
涂层厚度最小	2.0
涂层厚度最大	4.0
d系数	30
可能的最小鼓直(米约mm]	[d 系数] x [所选的带厚]
最低使用温度	-20
最高使用温度	80

静摩擦系数

与PE金属薄片	1.15
与木	0.89
与平板玻璃	1.31
与纸板	0.80
与铝	1.28
与钢板	1.30

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	努力的

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

玻璃输送，普通输送，磨料物品输送

总论

通常具有优秀的耐化学性和耐磨性。